



托彼亚
Topia

同透商用卷材地板

DajuLong[®]
大巨龙弹性地板

Topia



Dimension: 2.0mm×2m×20m




TJ-9501



TJ-9502



TJ-9511




TJ-9512

托彼亚



规格: 2.0mm×2m×20m



TJ-9521



TJ-9522




TJ-9531





TJ-9532

Topia


Dimension: 2.0mm×2m×20m




TJ-9541



TJ-9542




TJ-9551



TJ-9552

托彼亚

规格: 2.0mm×2m×20m



TJ-9551

托彼亚

同透商用卷材地板

DajuLong®
大巨龙弹性地板

Description 规格

	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	>10 ⁹ -10
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

Performances 性能

Abrasion group 耐磨等级	EN 649	T
Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	≥6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	≤0.40%
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	≤1 mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	Approx. 0.04 mm 约等于 0.04 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		<10
Surface treatment 表面处理		PUR

Intertek 抗菌检测报告



FloorScore 环保检测报告



SGS 防火检测报告

